



MADERPOLILLA (PM)

PRESERVANTE DE MADERA

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L



CARACTERÍSTICAS

- Protección para todo tipo de madera
- Aumenta vida útil de la madera
- Fácil aplicación
- Previene moho e infestaciones de insectos
- Formulado con ingredientes de alta eficacia

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Brillante	-
Gravedad específica (25°C)	0,801 ± 0,05 (kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	5 mils	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	60%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 48 h	-

PROPIEDADES

Color	Transparente	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme sin brillo y sin color	-
Rendimiento teórico	15 m ² /galón	-
Durabilidad	2 años	-
Superficie	Madera	-
Viscosidad	40 - 60 KU	ASTM D1200

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C .

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto diseñado para preservar toda clase de madera. Previene la proliferación de moho, insectos, termita, polilla y comején.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Brocha	Aplicar directamente
Rodillo	Aplicar directamente
Pistola airless	Aplicar directamente

Aplicar mínimo 2 manos para obtener una película de alta calidad y resistencia, con un intervalo entre mano y mano de 2 horas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evite el contacto con la piel y los ojos.** En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- **No inducir el vómito en caso de ingestión;** busque atención médica inmediata.
- **Mantenga los envases cerrados** y fuera del alcance de los niños.
- **Use protección personal** y trabaje en áreas ventiladas.
- **Recoja derrames** para evitar contaminación.
- Mantenga el producto **alejado del fuego** o de cualquier fuente de calor directa.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alternativo será bajo responsabilidad del usuario.

