



COLOSSO (EC-000)

ESMALTE ANTICORROSIVO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

CARACTERÍSTICAS

- Gran rendimiento
- Variedad de colores
- Rápido secado
- Bajo nivel de olor
- Acabado brillante
- Uso industrial o doméstico
- Resistencia al medio ambiente



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte anticorrosivo elaborado con resinas alquídicas de excelente calidad, diseñado para proporcionar una buena resistencia a la luz solar, lluvia y otros agentes atmosféricos en superficies metálicas, madera y mampostería.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Diluir el producto con un 10 al 15 % de thinner

Brocha (4:1)	4 partes de pintura y 1 de thinner
Rodillo (4:1)	4 partes de pintura y 1 de thinner
Pistola airless (4:1)	4 partes de pintura y 1 de thinner

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar el cubrimiento, resistencia y lavabilidad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evite el contacto con la piel y los ojos.** En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- **No inducir el vómito en caso de ingestión;** busque atención médica inmediata.
- **Mantenga los envases cerrados** y fuera del alcance de los niños.
- **Use protección personal** y trabaje en áreas ventiladas.
- **Recoja derrames** para evitar contaminación.
- **No mezcle con otros solventes.**

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Brillante	-
Gravedad específica (25°C)	0.95 - 1,05 kg/L	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Diluyente	Thinner laca	-
Dilución recomendada	15% al 25%	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 120 min - Para segundas y terceras manos: 5 a 8 h	-

PROPIEDADES

Color	Variedad de colores	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	95 - 105 (U.Krebs)	NTE INEN 1013
Sólidos por peso	40 - 44%	NTE INEN 1024
Sólidos por volumen	26 - 28%	-
Finura de dispersión	6.5 U Hegman	-
Espesor húmedo	2 mils	-
Rendimiento teórico	18 m ² /galón	-
Durabilidad	2 años	-
Brillo (60°)	> 70 UB	-
Superficie	Metálica	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

