



## MADERSEAL (M0090)

### REVESTIMIENTO PARA MADERA

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L



### CARACTERÍSTICAS

- Excelente brillo
- Rápido secado
- Facilidad de aplicación
- Buena nivelación
- Excelente adherencia
- Resistente a los rayos UV
- Compatibles con tintes al solvente

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Semi-brillante	-
Gravedad específica (25°C)	1.20 – 1.50(kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Diluyente	Thinner laca	-
Dilución recomendada	10% a 25%	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 5 min - Secado para manipulación: 2 a 5 h	-

### PROPIEDADES

Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Viscosidad (25°C)	95 - 120 (U.Krebs)	ASTM D1200
Sólidos por peso	48 – 52%	-
Sólidos por volumen	30 - 34%	-
Finura de dispersion	>4.0 U Hegman	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	15 m <sup>2</sup> /galón	-
Durabilidad	5 años	-
Brillo (60°)	> 20 UB	ASTM D523
Superficie	Madera en exteriores	-

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento a base de resinas sintéticas estirenadas para superficies de madera exteriores e interiores formulado con protectores UV que proporciona un acabado de película lisa e impermeable de alta resistencia a la intemperie.



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Aplicar mínimo 2 manos para obtener una película de alta calidad y resistencia, con un intervalo entre mano y mano de 2 horas.
- Para acabados lisos, lijar bien la madera con lija 240.

Brocha (4:1)	4 partes de pintura y 1 de thinner
Pistola airless	hasta 50% thinner laca

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evite el contacto con la piel y los ojos.** En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- **No inducir el vómito en caso de ingestión;** busque atención médica inmediata.
- **Mantenga los envases cerrados** y fuera del alcance de los niños.
- **Use protección personal** y trabaje en áreas ventiladas.
- **Recoja derrames** para evitar contaminación.
- Mantenga el producto **alejado del fuego** o de cualquier fuente de calor directa.

#### ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.



### TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C .