



## MASTER FULL (MFUL)

### BATEPIEDRA ACRÍLICO POLIURETANO

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L
- ✓ Canecas: 18,92 L

### CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorrosiva efectiva
- Acabado uniforme y resistente
- Película decorativa de alto espesor
- Excelente durabilidad

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                          |                                                                 |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Acabado                                  | Brillante                                                       | -          |
| Gravedad específica (25°C)               | 0.95 – 1.05 (kg/L)                                              | ASTM D1475 |
| Espesor seco recomendado                 | 7 mils                                                          | -          |
| Humedad Relativa máxima de aplicación    | 60%                                                             | -          |
| Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad | - Al tacto: 60 min<br>- Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h | -          |

### PROPIEDADES

|                      |                               |            |
|----------------------|-------------------------------|------------|
| Color                | Negro                         | -          |
| Flexibilidad         | Excelente                     | -          |
| Adherencia           | 100%                          | -          |
| Aspecto seco         | Aspecto uniforme y sin grumos | -          |
| Viscosidad (25°C)    | > 135,0 (U.Krebs)             | ASTM D1200 |
| Sólidos por peso     | 38 - 42%                      | -          |
| Sólidos por volumen  | 30 - 34%                      | -          |
| Finura de dispersion | >4.0 U Hegman                 | -          |
| Espesor humedo       | 14 mils                       | -          |
| Rendimiento teórico  | 4-6 m <sup>2</sup> /L         | -          |
| Durabilidad          | 2 años                        | -          |
| Brillo (60°)         | 40 - 45 UB                    | ASTM D523  |
| Superficie           | Metalicas, plasticos duros    | -          |



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado en base a polímeros emulsionados, diseñado para brindar protección anticorrosiva formando una película decorativa de alto espesor de excelente resistencia al desgaste y al tráfico pesado.

Decora y protege el chasis, balde, guardabarros y cajuela de topo tipo de vehículos, se puede utilizar también en pisos de autos, así como en trabajos de soldas y masillas de reparación.



### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con una espátula.

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pistola de embraear (Textura fina)   | Listo para aplicar (presión 60-70 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| Pistola de embraear (Textura gruesa) | Listo para aplicar (presión 20-30 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| (Textura extra gruesa)               | Listo para aplicar Rodillo de textura                    |

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evite el contacto con la piel y los ojos.** En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- **No inducir el vómito en caso de ingestión;** busque atención médica inmediata.
- **Mantenga los envases cerrados** y fuera del alcance de los niños.
- **Use protección personal** y trabaje en áreas ventiladas.
- **Recoja derrames** para evitar contaminación.
- Mantenga el producto **alejado del fuego** o de cualquier fuente de calor directa.

#### ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODU TEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.



### TEMPERATURA DE APLICACIÓN

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | 5°C y 35°C bajo techo.            |
| Temperatura ambiente          | 3°C por encima del punto de rocío |
| Temperatura de superficie     | Mayor a 10°C y menor a 45°C.      |