

OVERPOLL 2K (MOP-2K)

BATE PIEDRA POLIURETANO

✓ Galones: 3,784 L



CARACTERÍSTICAS

- Máxima protección anticorrosiva
- Excelente durabilidad y resistencia ante el desgaste
- Fácil aplicación
- Película de alto espesor

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Semi-brillante	-
Gravedad especifica (25°C)	1.20 – 1.50 (kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Diluyente	Thinner poliuretano	-
Dilución recomendada	10% de thinner poliuretano	-
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 60 min - Para segundas y terceras manos: 2 a 4 h - Para su uso: 24 h	-

PROPIEDADES

Color	Negro	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	108 - 112 (U.Krebs)	ASTM D1200
Sólidos por peso	38 – 42%	-
Sólidos por volumen	30 - 34%	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	2 - 3 m ² /L	-
Durabilidad	3 a 5 años	-
Brillo (60°)	20 - 30 UB	-
Superficie	Metálica o plástica	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado en base a resina poliuretana y pigmentos de gran resistencia a la luz natural y a los agentes atmosféricos, diseñado para garantizar protección anticorrosiva formando una película dura y decorativa de alto espesor de excelente resistencia al desgaste y al tráfico pesado también funciona como una capa anti ruido.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto con una espátula.

Brocha (8:1)	8 partes de pintura 1 parte de catalizador
Rodillo (8:1)	8 partes de pintura 1 parte de catalizador
Pistola airless (8:1)	8 partes de pintura 1 parte de catalizador


Se recomienda aplicar 2 -3 manos de pintura para garantizar el cubrimiento, resistencia y lavabilidad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lave por tiempo necesario con abundante agua.
- No inducir el vómito en caso de ingestión; busque atención médica inmediata.
- Mantenga los envases cerrados y fuera del alcance de los niños.
- Use protección personal y trabaje en áreas ventiladas.
- Recoja derrames para evitar contaminación.
- Mantenga el producto alejado del fuego o de cualquier fuente de calor directa.



La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

