



ELASTOFIBRA (TO-00)

MASILLA ELASTOMERICA CON FIBRA

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L

CARACTERÍSTICAS

- Gran elasticidad
- Soporta movimientos
- Con fibra
- Impermeable

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Mate rugoso	-
Gravedad específica (25°C)	1.35 – 1.50(kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Humedad Relativa máxima	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 30 min - Para segundas y terceras manos: 2 - 3 h - Secado para acabado final: 5 h	-

PROPIEDADES

Color	Blanco	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Sólido de textura ligeramente rugosa	-
Viscosidad (25°C)	> 140 (U.Krebs)	NTE INEN 1013
Sólidos por peso	68 – 72%	NTE INEN 1024
Sólidos por volumen	48 – 50%	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	8 - 10 m ² /Litro	-
Brillo (60°)	< 5 UB	-
Superficie	Mampostería	-
Modo de aplicación	Espátula	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Masilla elastomérica de gran elasticidad con fibra impermeable ideal para resane de grietas y fisuras.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Homogeneizar el producto con una espátula para garantizar su desempeño óptimo.
- Para colocar correctamente el producto en la grieta, primero limpie el polvo de la superficie, aplique emulsión fijadora y finalmente coloque la masilla **ELASTOFIBRA**

Espátula plastica o
metálica

Aplicación directa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evitar el contacto directo con la piel.** En caso de contacto accidental, lavar la zona afectada con abundante agua.
- **Si se ingiere accidentalmente,** no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.
- **En caso de contacto con los ojos,** no frotarse y enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos, y consultar a un médico.
- **Para almacenaje,** mantener los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODUTEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

