



MASITEK (AM-00)

MASILLA CORRECTIVA

- ✓ Litros: 0,946 L
- ✓ Galones: 3,784 L

CARACTERÍSTICAS

- Lista para el uso
- Fácil aplicación
- Gran durabilidad



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Empaste blanco liso arquitectónico base agua. Producto listo para su aplicación, ideal para empastar superficies en interiores y mampostería en general.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Antes de su aplicación, se recomienda homogeneizar completamente el producto utilizando una espátula, con el fin de asegurar una distribución uniforme de sus componentes y garantizar un desempeño óptimo.

Espátula metálica	Aplicación directa
Llana metálica	Aplicación directa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible, la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Evitar el contacto directo con la piel.** En caso de contacto accidental, lavar la zona afectada con abundante agua.
- **Si se ingiere accidentalmente,** no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata.
- **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.
- **Para almacenaje,** mantener los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA LEGAL

La información de este documento no podrá ser modificada sin autorización escrita de Pinturas PRODU TEKN. El fabricante no asume responsabilidad por usos o aplicaciones fuera de las especificaciones recomendadas, toda modificación o método alterno será bajo responsabilidad del usuario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Mate	-
Gravedad específica (25°C)	1,60 – 1,75 (kg/L)	ASTM D1475
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras	-
Humedad Relativa máxima	30% y 80%	-
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	- Al tacto: 30 min - Para segundas y terceras manos: 2 - 3 h - Secado para acabado final: 5 h	-

PROPIEDADES

Color	Blanco	-
Flexibilidad	Excelente	-
Adherencia	100%	-
Aspecto seco	Aspecto uniforme y sin grumos	-
Viscosidad (25°C)	140 (U. Krebs)	NTE INEN 1013
Sólidos por peso	68 – 72%	NTE INEN 1024
Sólidos por volumen	48 – 50%	-
Espesor humedo	4 mils	-
Rendimiento teórico	10 - 12 m ² /galón	-
Durabilidad	2 años	-
Brillo (60°)	< 10 UB	-
Superficie	Mampostería	-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	5°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

