

TRAFFIC (TR-000) Pintura Alquídica BASE SOLVENTE



PRESENTACIÓN

Litro: 0,946 litros;Galón: 3,784 litros;Caneca: 18,92 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA

Acabado	Semi brillante
Gravedad especifica (25°C)	1.20 – 1.50 (kg/l)
Espesor seco recomendado	175 a 225 micras
Diluyente	Thinner laca
Dilución recomendada	10% a 15%
Humedad Relativa máxima de aplicación	30% y 80%
Tiempo de secado a 25°C y 50% de humedad	20 minutos

PROPIEDADES

Color	amarillo/blanco/negro
Ligante	resina alquidica 50%
Contenido de agua menor	0.5% en peso
Flexibilidad	excelente
Adherencia	100%
Aspecto seco	aspecto uniforme y sin grumo
Viscosidad (25°C)	95-100(U.Krebs)
Sólidos por peso	66-68%
Sólidos por volumen	50-54%
Finura de dispersion	>4.0 U Hegman
Espesor humedo	12-14 mils
Rendimientoteorico	9-11m2/galon
Durabilidad	1 año
Compatibilidad con microesferas excelente adherencia, refracció	

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura de almacenamiento	3°C y 35°C bajo techo.
Temperatura ambiente	3°C por encima del punto de rocío
Temperatura de superficie	Mayor a 10°C y menor a 45°C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado bajo NTE INEN 1042 Tipo 2 que contiene resina Acríllica y aditivos especiales que le confieren una excelente durabilidad, gran resistencia a la fricción severa en ambientes exteriores y buena visibilidad nocturna, lo que le hacen ideal para la demarcación y señalización de diferentes tipos de superficies como asfalto, concreto, adoquín, etc. de vías, carreteras, parqueaderos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Brocha (1:1)	4 partes de pintura y 1 de agua
Rodillo (1:1)	4 partes de pintura y 1 de agua
Pistola airless (10:1)	4 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar el cubrimiento, resistencia y lavabildad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier sustancia contaminante. De ser posible la superficie debe ser sometida a un hidrolavado a presión para eliminar partículas sueltas, dejar secar bien y aplicar el producto

- Homogeneizar el producto con una espátula.
- Diluir el producto con un 10 al 25 % de thinner

ADVERTENCIA LEGAL

Toda la información de este documento bajo ninguna circunstancia podrá ser alterados sin el consentimiento por escrito de Pinturas PRODUTEKN.

Pinturas PRODUTEKN no se hace responsable por el uso o manejo de este producto en una aplicación distinta a la recomendada. Cualquier cambio o adición al producto o método de aplicación diferente al indicado es responsabilidad de quien a su criterio han decidido hacerlo



ELABORADO BAJO NORMA NTE INEN 1042